



permanent



high tack



anti-slip



decal overlamine P HT R10 Floorgraphic

Laminação PVC Free de alta qualidade, com certificação anti-escorregamento conforme a norma DIN 51130, filme embossed de 86 mic e adesivo ultracristalino high tack de alta aderência e alta performance. Sem efeito milky nem efeito silvering.

FACE MATERIAL

•PVC free (PP + PET) transparente, texturado, calandrado e escovado, fabricado a partir de resinas monoméricas

Acabamento	Clear Embossed		
	Valor	Tolerância	Norma
Espessura (µm)	86	± 10%	Digidelta Test Method
Gramagem (g/m2)	135	± 10%	Digidelta Test Method
Gloss (60°C) (%)	<15		ASTM 2457
	<i>Certificação</i>		
Resistência ao Escorregamento	R10		DIN 51130: 2014

ADHESIVE

• Clear UV acrylic based, permanent high tack

	Valor	Norma
Peel Adhesion steel 20 min (N/25mm)	> 6	FINAT FTM1
Peel Adhesion steel 24 h (N/25mm)	> 8	FINAT FTM1
Estabilidade Dimensional (mm)	Máx. 0,2	FINAT FTM 14
Temperatura de Aplicação (°C)	> 10°C	
Temperatura de Serviço (°C)	- 40°C to 80°C	

LINER

• Glassine paper

	Valor	Tolerância	Norma
Espessura (µm)	55	± 5%	ISO 534
Gramagem (g/m2)	62	± 5%	ISO 536

decal overlamine P HT R10 Floorgraphic

DURABILIDADE

Indoor: Até 6 meses

ARMAZENADO: 24 meses, aplicável apenas ao material que não foi processado, nas seguintes CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO:

Este material deve ser armazenado a uma temperatura de $20\text{ }^{\circ}\text{C} \pm 5\text{ }^{\circ}\text{C}$ e $50 \pm 5\%$ de humidade relativa, sem grandes desvios climáticos.

A área de armazenamento deve estar seca e limpa.

Mantenha o material na embalagem original quando não for utilizado, para protegê-lo de poeira e contaminação.

Não exponha à luz solar direta ou a fontes de calor.

O produto deve ser armazenado verticalmente, para que a qualidade do mesmo não seja comprometida.

APLICAÇÃO

Superfície de aplicação: plana.

Laminação de chão para proteger imagens impressas digitalmente.

Os materiais impressos devem ser adequadamente secos antes da aplicação da laminação. A presença de solventes residuais pode alterar as características específicas dos produtos, nomeadamente o desempenho do adesivo.

Não expor a vapores combustíveis ou derramamentos.

A aplicação do material pode ser afetada pelo clima, ângulos de exposição solar e fontes de calor.

Antes de usar o filme, recomendamos que ele permaneça pelo menos 24 horas à temperatura do local de trabalho.

Pode haver outros fatores não descritos que possam influenciar o desempenho durante o uso.

NOTAS IMPORTANTES

- A Decal não se responsabiliza pela facilidade ou velocidade de remoção do material aplicado. É necessário ter em atenção as adequadas temperaturas do ar e do substrato.
- Os dados contidos nesta informação são baseados no nosso conhecimento e experiência prática. Pretende ser uma fonte de informação e não constitui uma garantia. Sujeito a alterações sem aviso prévio.
- O utilizador deverá determinar a compatibilidade do material com a aplicação específica que pretende, antes de usar.
- Recomendamos que, para a realização de um trabalho seja utilizado o mesmo lote de produto.
- A Decal não se responsabiliza pela má utilização ou armazenamento inadequado, nunca podendo ser responsável por perdas ou danos a terceiros.

Ficha Técnica Data de Revisão: 15/10/24

Assinaturas: SC

Por favor, visite nosso site em www.decal-adhesive.com para obter informações adicionais ou para solicitar esclarecimentos de nossos técnicos.