



permanent



high tack



decal Alldecor 2D P HT

Película decorativa de polipropileno (PP) texturizada cuya formulación es libre de componentes halógenos, plastificantes y formaldehído, caracterizada por su durabilidad, resistencia a productos químicos y flexibilidad. Posee un adhesivo de alta adherencia de alto rendimiento que le confiere excelente cohesión y alta adhesividad, así como un liner de polietileno (PE) que le proporciona una gran estabilidad. Recomendado para aplicaciones verticales en interiores.

FACE MATERIAL

- Polipropileno (PP)

Acabado	ME002 Mineral Oxide		
	Valor	Tolerancia	Norma
Espesor (mic)	240	± 10	ASTM D 1593
gramaje (g/m ²)	180	± 10	ASTM D 1593
	Requisito	Método	Unidades
Resistencia a la abrasión	≥ 2000	Taber CS-10	Rotation
Resistencia al rasguño	2	EN 15186	N
Resistencia química	Rating 5	EN 12720	-
Resistencia al calor seco	Rating 5 (=100 °C)	EN 12722	-
Resistencia al calor húmedo	Rating 5 (= 100°C)	EN 12721	-
Resistencia a la luz	5	DIN EN ISO 4892-2	-

ADHESIVO

- Adhesivo acrílico transparente, permanente y de alta adherencia

	Valor	Norma
Adhesión a acero 20 min (N/25mm)	> 10	FINAT FTM1
Adhesión a acero 24 h (N/25mm)	> 20	FINAT FTM1
Estabilidad Dimensional (mm)	Máx 0,2	FINAT FTM 14
Estabilidad Dimensional (°C)	15 - 25 °C	

LINER

- PE recubierto por ambas caras

	Valor	Tolerancia	Norma
Espesor (µm)	148	± 10 µm	ISO 534
Gramaje (g/m ²)	135	± 10%	ISO 536

decal Aldecor 2D P HT

DURABILIDAD

INTERIOR: < 10 años

ALMACENAMIENTO: 24 meses, solo aplicable a material que no ha sido procesado, bajo las siguientes CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO:

- Este material debe almacenarse a una temperatura de $20^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}$ y una humedad relativa de $50 \pm 5\%$, sin variaciones climáticas significativas.
- El material debe aclimatarse a la temperatura ambiente (aproximadamente 20°C) 72 horas antes de su uso.
- Mantenga el material en su embalaje original cuando no esté en uso para protegerlo del polvo y los contaminantes.
- No lo exponga a la luz solar directa ni a fuentes de calor.
- El producto debe almacenarse verticalmente para no afectar su calidad.

PROCESO DE IMPRESIÓN

Específicamente desarrollado para la impresión con gel UV, LED y látex.

- Para obtener la mejor calidad de impresión posible, verifique que está utilizando los perfiles de impresión correctos.
- Una cantidad excesiva de tinta en el producto provoca cambios en sus propiedades, secado insuficiente, desprendimiento de la laminación y/o un rendimiento deficiente del producto.
- Un secado insuficiente puede causar ondulaciones, arrugas y falta de adhesión, lo que resulta en un mal rendimiento del material. Se recomienda un tiempo de secado de al menos 48 horas antes de cualquier procesamiento adicional. El secado debe realizarse con el producto desenrollado.

APLICACIONES

- Puede ser utilizado en interiores en paredes, puertas, muebles y otros elementos de diseño con superficies planas donde los clientes demanden una superficie duradera con un diseño avanzado.
- El sustrato no está recomendado para uso exterior, donde pueden presentarse contaminantes que afecten su durabilidad. Durante la aplicación de la película, el material debe ser presionado a fondo.
- Las superficies sobre las que se aplica el material deben limpiarse cuidadosamente y estar libres de contaminantes que puedan afectar la adhesión del material.
- La aplicación de productos Aldecor 2D en paredes húmedas debe ser pretratada con un sellador para evitar la contaminación del adhesivo y el desprendimiento del material. Para garantizar un sellado adecuado, recomendamos siempre usar el sellador.
- Para la limpieza del material, se deben usar agentes de limpieza suaves. No use limpiadores abrasivos, disolventes, pulimentos, ceras o herramientas de limpieza a vapor. Como medida de precaución y para verificar la idoneidad de un agente de limpieza, aplíquelo en un área discreta para minimizar el tiempo de exposición y la cantidad de agente de limpieza (diluido según las recomendaciones del fabricante) para evitar daños en la superficie.
- La aplicación en posiciones no verticales conduce a una reducción significativa de la durabilidad, al igual que las condiciones climáticas y el ángulo de exposición al sol.
- Pueden existir otros factores no descritos aquí que afecten el rendimiento durante el uso.

NOTAS IMPORTANTES

- Decal no asume responsabilidad por la facilidad o velocidad de remoción del material aplicado. Es importante considerar las temperaturas adecuadas del aire y del sustrato.
- El usuario debe determinar la compatibilidad del material con la aplicación específica prevista antes de usarlo.
- Los datos contenidos en esta información se basan en nuestro conocimiento y experiencia práctica. Sirven como fuente de información y no constituyen una garantía. Sujeto a cambios sin previo aviso.
- El usuario debe determinar la compatibilidad del material con la aplicación específica prevista antes de usarlo.
- Decal no asume responsabilidad por el uso indebido o el almacenamiento inadecuado y no puede ser considerado responsable por pérdidas o daños a terceros.



El rollo puede tener la apariencia mostrada en la imagen, lo cual resulta del proceso de producción de este artículo y no representa un problema.

Después de la aplicación, el producto presenta la contracción especificada en la hoja técnica (0,2 mm).

Fecha de Revisión de la Ficha Técnica: 08/10/24

Aprobado por: SC

Visite nuestro sitio web www.decal-adhesive.com para obtener más información o solicite más información a nuestros técnicos.