

COMMERCIAL - TECHNICAL DATA
DADOS TÉCNICO - COMERCIAL

The perfect fabric for athletic and fitness apparel, provides both comfort and durability, making it ideal for high-intensity activities (tops, leggings, fitness clothing, swimsuits, cycling shorts...).

- O tecido perfeito para vestuário desportivo e de fitness, proporciona conforto e durabilidade, tornando-o ideal para atividades de alta intensidade (tops, leggings, roupa de ginástica, fatos de banho, calções de ciclismo...).

Test Method for / Método de teste para: Knit Fabrics		STANDAR (Padrão)	DIGITAL PRINT
Width / Largura (In) NTC 228-2011	Phisic / Físico	57	57
	Useful / Util	56	55
Weight / Peso (Oz/syd) ASTM D 3776-2009		7.4	7.5
Shrinkage / Estabilidade dimensional (%) AATCC 135-2004 / IN504-15	Lenght / Comprimento	5%	5%
	Trans / Transversal	4%	4%
Spirality after laundry / Espiralidade após a lavagem (%) ISO16322-2-2005	Lenght / Comprimento	3%	3%
	Trans / Transversal		
Color fastness to wash / Solidez da cor à lavagem (gray scale) AATCC 61-2007	Change / Mudança	4	4
	Stain / Transf	3	3
Dye transfer to storage. Option II (gray scale) / Transferência do corante para armazenamento. Opção II AATCC 163-2007	Stain / Transf	4	4
Color fastness to light (gray scale) / Solidez da cor à luz BS 1006-1990	Change / Mudança	4	4
Color fastness to crocking (gray scale) / Solidez da cor à fricção AATCC 8-2007	Dry / Seco	4	4
	Wet / Húmido	3	3
Color Fastness to perspiration (gray scale) / Solidez da cor à transpiração AATCC 15-2007	Change / Mudança	4	4
	Stain / Transf	3	3
Pilling / Pilling (Fotográfico) NTC 2051-2 / 2003		3	3
Type of fabric / Tipo de tecido			Knit
			Reviewed by
Recommendations / Recomendações: Rest for 20 to 24 hours before cutting. / Descansar de 20 a 24 horas antes de cortar. Recommend testing before any tratment or application other than cutting and sewing. / Recomendamos testes antes de qualquer tratamento ou aplicação que não seja corte e costura			GT/AL
			