

frontlit
laminated

greyback

high tear
resistance

440 gr



decal banner FL GB HTR 440

Lona branca de poliéster laminada a PVC de 440 gr, com trama de 1000*1000, que lhe confere excelente resistência ao rasgo. A cor cinzenta no verso providencia 100% de opacidade. O revestimento especial da superfície otimiza a adesão da tinta e a reprodução de cores para impressões brilhantes de longa duração.

FACE MATERIAL

- Lona Laminada Greyback

Acabamento	White Glossy	White Matte	Tolerância	Norma
	Valor			
Gramagem (g/m ²)	440	440	± 15g	DIN 53352
Quantidade de fios (D)	1000*1000	1000*1000		Digidelta Método de Teste
Construção (polegadas ²)	9*9 (sq.in)	9*9 (sq.in)		Digidelta Método de Teste
Temperatura de serviço °C	-10 a 60	-10 a 60		

decal banner FL GB HTR 440

DURABILIDADE

- DURABILIDADE: < 6 meses
 - ARMAZENADO: 12 meses, aplicável apenas ao material que não tenha sido processado, nas seguintes
 - CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO:
 - Este material deve ser armazenado a uma temperatura de $20^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}$ e $50 \pm 5\%$ de humidade relativa, sem grandes desvios climáticos.
 - A área de armazenamento deve estar seca e limpa.
 - Mantenha o material na embalagem original quando não for utilizado, a fim de protegê-lo contra poeira e contaminação.
 - Não exponha à luz solar direta ou a fontes de calor.
 - O produto deve ser armazenado verticalmente, para que a qualidade do mesmo não seja comprometida.
-

MÉTODOS DE IMPRESSÃO

- Especialmente desenvolvido para impressão solvente e UV.
 - Uma quantidade demasiado elevada de tinta no produto resultará em alterações nas suas características, em secagem inapropriada, descolamento da laminação e/ou má performance do produto.
 - Para obter a melhor qualidade de impressão possível, por favor verifique se está a usar os perfis de impressão corretos.
 - A secagem inadequada pode resultar em enrolamentos, enrugamentos e falhas na adesividade, que se traduz no resultado da performance do material.
 - É recomendado um período de secagem mínimo de 48h antes de qualquer processamento adicional. A secagem deve ser efetuada com o produto desenrolado.
-

APLICAÇÃO

- Superfície para aplicação: plana
 - Os materiais impressos devem ser secos adequadamente antes do processamento ou aplicação.
 - Não expor a vapores combustíveis ou derrames.
 - A aplicação não vertical implica uma redução significativa na durabilidade, assim como o clima e ângulos de exposição solar.
 - Antes do uso do filme, recomendamos que permaneça pelo menos 24 horas à temperatura do local de trabalho.
 - Poderão existir outros fatores não descritos que poderão influenciar o desempenho na utilização.
-

NOTAS IMPORTANTES

- A Decal não se responsabiliza pela facilidade ou velocidade de remoção do material aplicado. É necessário ter em atenção as adequadas temperaturas do ar e do substrato.
- Os dados contidos nesta informação são baseados no nosso conhecimento e experiência prática. Pretende ser uma fonte de informação e não constitui uma garantia. Sujeito a alterações sem aviso prévio.
- O utilizador deverá determinar a compatibilidade do material com a aplicação específica que pretende, antes de usar.
- A Decal não se responsabiliza pela má utilização ou armazenamento inadequado, nunca podendo ser responsável por perdas ou danos a terceiros.

Data de Revisão da Ficha Técnica: 20.04.20
Assinaturas: SC

Consulte o nosso website www.decal.pt para informações adicionais ou solicite esclarecimentos aos nossos técnicos.