



permanent



high tack



25 mic



decal pet overlamine P HT 25 anti-graffiti

Laminación especial de poliéster (PET) brillante y altamente transparente con protección y estabilización UV, excelente efecto antigraffiti y excelente estabilidad dimensional. Utilizando un disolvente de limpieza adecuado, los graffitis se pueden eliminar rápidamente y sin dañar la superficie de la película. It has a high performance high tack permanent crystalline adhesive. Sin ningún efecto 'milky' o efecto 'silvering'.

FACE MATERIAL

- PET transparente con efecto antigraffiti y protección UV

Acabado	Clear Glossy		
	Valor	Tolerancia	Norma
Espesor (µm)	25	± 5	Método de prueba Digidelta
Peso (g/m ²)	37	± 5	Método de prueba Digidelta
Gloss (60°C) (%)	95	± 10	Método de prueba Digidelta

ADHESIVE

- Clear acrylic based, permanente high tack

	Valor	Norma
Peel Adhesion steel 20 min (N/25mm)	> 10	FINAT FTM1
Peel Adhesion steel 24 h (N/25mm)	> 12	FINAT FTM1
Contracción (mm)	Max. 0,3	FINAT FTM 14
Temperatura de aplicación (°C)	> 10	
Temperatura de servicio (°C)	-10 a 70	

LINER

- Glassine

	Valor	Tolerancia	Norma
Espesor (µm)	55	± 5	ISO 534
Peso (g/m ²)	62	± 5	ISO 536

decal pet overlamine P HT 25 anti-graffiti

DURABILIDAD

Exposición vertical al aire libre:

- Película no limpiada con disolventes: 3 años.
- Película limpia: dependiendo del método y frecuencia de limpieza - mínimo 1 año.
- ALMACENADO: 24 meses, aplicable solo al material que no ha sido procesado, en las siguientes CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO:
 - Este material debe almacenarse a una temperatura de $20^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}$ y $50\% \pm 5\%$ de humedad relativa, sin grandes variaciones climáticas.
 - El área de almacenamiento debe estar seca y limpia.
 - Mantenga el material en el embalaje original cuando no esté en uso, para protegerlo del polvo y de la contaminación.
 - No exponer a la luz solar directa ni a fuentes de calor.
 - El producto debe almacenarse verticalmente, para que su calidad no se vea comprometida.

APLICACIÓN

- Excelente protección contra graffitis e influencias ambientales en aplicaciones interiores y exteriores (Anti-Graffiti Film) sobre superficies planas y ligeramente curvadas. Si se aplican varias hojas de film, no se deben aplicar superpuestas.
- No exponer a vapores o derrames combustibles.
- Las superficies sobre las que se aplicará el material deben limpiarse cuidadosamente y libres de polvo, grasa o cualquier otra contaminación que pueda afectar la adherencia del material.
- La aplicación no vertical implica una reducción significativa en la durabilidad, así como el clima y los ángulos de exposición al sol.
- Antes de usar la película, recomendamos que permanezca al menos 24 horas a la temperatura de la zona de trabajo.
- La aplicación sobre superficies húmedas o el uso de un líquido de aplicación (aplicado húmedo) puede provocar que queden residuos de adhesivo en la superficie después de retirarlo.
- Como no hay dos superficies iguales, se recomienda realizar pruebas antes de su uso para comprobar la capacidad de eliminación.
- Puede haber otros factores no descritos que pueden influir en el rendimiento en el uso.

OBSERVACIONES IMPORTANTES

- Decal no es responsable de la facilidad o velocidad de eliminación del material aplicado. Es necesario tener en cuenta las temperaturas adecuadas del aire y del sustrato.
- El usuario debe determinar la compatibilidad del material con la aplicación específica que desea, antes de usarlo.
- Los datos contenidos en esta información se basan en nuestro conocimiento y experiencia práctica. Esta pretende ser una fuente de información y no representa una garantía. Sujeto a cambios sin previo aviso.
- Decal no es responsable por el mal uso o almacenamiento incorrecto y nunca podrá ser responsable por pérdidas o daños a terceros.

Fecha de revisión de la ficha técnica: 27.09.23
Aprobado por: SC

Por favor, consulte nuestro sitio web www.decal.es para información adicional o solicite cualquier aclaración necesaria a nuestros técnicos.