



removable



smooth surface



pe



100 mic



anti curling



anti waving



decal vinyl R dot matrix PE 100

Selbstklebendes Vinyl, mit 100 mic monomerer PVC-Folie (die weiße matte mit hoher Opazität), glatter, ablösbarer Punktmatrix-Kleber, für einfaches Auftragen und Neupositionieren auf glatten, nicht porösen Oberflächen und 130 g doppelseitigem PE-Liner, was dem Produkt eine große Stabilität verleiht. Geeignet für kurzfristige Innenanwendungen.

SUBSTRAT

- Klares PVC und weißes PVC, weich kalandriert, hergestellt aus monomeren Harzen.

Oberfläche	Klar Glänzend	Weiß Matt	Toleranz	Standard
	Wert			
Dicke (µm)	100	100	± 10%	ASTM D 1593
Gewicht (g/m ²)	117	130	± 10%	ASTM D 1593
Glanz (60°C) (%)	≥ 90	≤ 15		ASTM D 523
Opazität (D65/10°) - %	-	98,88		Digidelta-Testverfahren
Brandverhalten Klassifizierung	B s1 / d0			ISO 13501-1 / ISO 11925-2

KLEBER

- Klare Acrylbasis, glatt entfernbar, Punktkleber, einfach zu installieren

	Wert	Standard
Schälklebkraft 20 min Stahl (N/25mm)	> 2	FINAT FTM1
Schälfestigkeit 24 h Stahl (N/25mm)	> 4	FINAT FTM1
Schrumpfung (mm)	Max. 0,5	FINAT FTM14
Anwendungstemperatur (°C)	> 10	
Betriebstemperatur (°C)	-10 zu 70	

TRÄGERPAPIER

- PE doppelseitig beschichtet

	Wert	Toleranz	Standard
Dicke (µm)	148	± 10µm	ISO 534
Gewicht (g/m ²)	130	± 10%	ISO 536

decal vinyl R dot matrix PE 100

HALTBARKEIT

- Haltbarkeit: 6 Monate drinnen (unbearbeitet)
- Gelagert: 24 Monate ab Herstellungsdatum, gilt nur für Material, das noch nicht verarbeitet wurde und gelagert unter folgenden Bedingungen:
 - Dieses Material muss bei einer Temperatur von $20^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}$ und $50\% \pm 5\%$ relativer Luftfeuchtigkeit gelagert werden, ohne größere Klimaabweichungen.
 - Der Lagerbereich muss trocken und sauber sein.
 - Bewahren Sie das Material in der Originalverpackung auf, wenn es nicht gebraucht wird, um es vor Staub und Kontamination zu schützen.
 - Keinem direkten Sonnenlicht oder Wärmequellen aussetzen.
 - Das Produkt muss vertikal gelagert werden, damit seine Qualität nicht beeinträchtigt wird.

DRUCKVERFAHREN

- Speziell entwickelt für den Solvent-, Latex- und UV-Großformatdruck.
- Da die Migration des Weichmachers die Qualität des Latexdrucks beeinträchtigt, garantiert Decal darauf nur 6 Monate. Nach diesem Datum muss das Material im Solvent-, Eco-Solvent- und UV-Druck verwendet werden.
- Dieses Produkt muss mit der empfohlenen Laminierung geschützt werden, um den Notwendigen Widerstand zu bieten.
- Für die bestmögliche Druckqualität stellen Sie bitte sicher, dass Sie die richtigen Druckprofile verwenden.
- Eine zu große Menge an Tinte im Produkt führt zu Veränderungen der Eigenschaften, zu unangemessenen Trocknung, Ablösung der Laminierung und / oder schlechte Produktleistung.
- Eine unzureichende Trocknung kann zu Wellungen, Falten und Haftungsfehlern führen, was sich widerspiegelt im Ergebnis der Leistung des Materials. Eine Mindesttrocknungszeit von 48 Stunden wird empfohlen, bevor Sie fortfahren mit der Bearbeitung. Das Trocknen sollte mit abgewickelterm Produkt erfolgen.

ANWENDUNGEN

- Empfohlen für die Anwendung auf Glas, flach und glatt.
- **Eine Anwendung mit Wasser wird nicht empfohlen**
- Substrat nicht empfohlen für Bodengrafiken (Bereiche mit Autoverkehr); flexible oder energiearme Substrate; nicht ebene Oberflächen; gestrichene oder ungestrichene Kartonwände; Gipswände; Tapeten; unsaubere oder raue Oberflächen; Oberflächen mit degradierter Farbe.
- Keinen brennbaren Dämpfen oder verschütteten Flüssigkeiten aussetzen.
- Die Oberflächen, auf die das Material aufgetragen wird, müssen sorgfältig gereinigt und frei von Staub, Fett oder andere Verunreinigungen sein, die die Materialhaftung beeinträchtigen können.
- Eine nicht-vertikale Anwendung führt zu einer signifikanten Reduzierung der Haltbarkeit sowie des Klimas und der Sonneneinstrahlung.
Exposition. Es wird empfohlen, dass die Folie mindestens 24 Stunden auf der Temperatur des Arbeitsplatzes bleibt bevor diese verwendet wird.
- Das Entfernen der Folie von heißen Oberflächen (z. B. Schaufenstern, Stahloberflächen usw.) wird nicht empfohlen, da der Klebstoff auf der Oberfläche verbleiben kann. In diesen Fällen empfehlen wir, die Oberfläche abzukühlen, bevor das Material entfernt wird.
- Aufgrund der vielfältigen Einsatzmöglichkeiten dieses Materials (kombiniert mit verschiedenen Folien, PVC-Folien oder anderen Anwendungssubstraten) kann es zu physikalisch bedingten Dimensionsänderungen kommen, die durch Temperaturänderungen während der Verarbeitung und/oder während der Applikation ausgelöst werden können.
- Es kann andere, hier nicht beschriebene Faktoren geben, die die Leistung bei der Verwendung beeinflussen können.

WICHTIGE ANMERKUNGEN

- Decal ist nicht verantwortlich für die Leichtigkeit oder Geschwindigkeit der Entfernung des aufgebracht Materials. Es ist notwendig die entsprechenden Luft- und Substrattemperaturen zu berücksichtigen.
- Der Benutzer muss die Verträglichkeit des Materials mit der beabsichtigten spezifischen Anwendung bestimmen, bevor er es verwendet.
- Wir empfehlen, dass für die Ausführung eines Auftrags dieselbe Produktcharge verwendet wird.
- Die in diesen Informationen enthaltenen Daten basieren auf unserem Wissen und unserer Erfahrung. Es soll eine Informationsquelle sein und ist keine Garantie. Diese können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
- Die Angaben in unseren Datenblättern dienen als Referenz und sind nicht ausdrücklich als Grundlage für Gewährleistung oder Garantie gedacht.
- Decal ist nicht verantwortlich für missbräuchliche Verwendung oder unsachgemäße Lagerung und ist niemals verantwortlich für Verlust oder Beschädigung von Dritten.